

KEBUTYL-SYSTÉM C-50C DVOJPÁSKOVÝ SYSTÉM

**Systém protikoróznej ochrany aplikovateľný za studena
trieda zaťaženia C, prevádzková teplota do 50° C**

Kebutyl - systém C-50C je dvojpáskový systém protikoróznej ochrany, aplikovateľný za studena. Je vhodný na oplášťovanie ocelových potrubí a tvaroviek, ako aj na dodatočné oplášťovanie pásma zvarového spoja takých ocelových potrubí, ktoré boli oplášťované už vo výrobe.

Ponúka spoľahlivú protikoróznú ochranu vďaka dobrej aplikovateľnosti a vysokej nepriepustnosti pre difúziu vodnej pary a kyslíka.



Kebutyl - základný náter K III spotreba cca. 0,2lit./m

Základný náter s obsahom rozpúšťadla, zabezpečujúci prílnavosť. Roztok z butylkaučuku a nezmydliteľných živíc v organickom rozpúšťadle. Doba sušenia 3 až 5 minút.

Testo - páska 1,2 H 1 vinutie- s 50%-ným prekrytím

(vnútorná vrstva) reaguje v pásme prekrytia do homogénnej vrstvy a vytvára neprerušený plášť. Vysoká plasticita umožňuje vytvoriť komplikovaných tvarovkách tesne priliehajúci plášť.




Protikorózná páska na báze butylkaučuku s nosnou fóliou z PE.

Kebulen - fólia PE 0,50 1 vinutie- s 50%-ným prekrytím

(vonkajšia vrstva) slúži na mechanickú ochranu.

Jednostranne samolepiaca polyetylénová fólia

Tovar.skup.: 41.

Typ	Kód	Sk/ks (kotúč)	Sk/ks (kart.)	Dĺžka/ kotúč (m)	Šírka/ kotúč (mm)	ks / kart.
TESTO- vnút. páska 1,2 H 51 121-  KEBULEN – fólia PE 0,50 EN čierna 12 141-  KEBULEN- fólia PE 0,50 EN žltá 12 131- 	-030 010 120	257,90	2.321,10	10	30	9
	-050 010 120	429,90	2.579,40	10	50	6
	-100 010 120	859,70	2.579,10	10	100	3
	-030 020 050	437,00	3.933,00	20	30	9
	-050 020 050	730,80	4.384,80	20	50	6
	-100 020 050	1.454,40	4.363,20	20	100	3
	-030 020 050	472,90	4.256,10	20	30	9
	-050 020 050	788,10	4.728,60	20	50	6
	-100 020 050	1.576,20	4.728,60	20	100	3
Typ	Kód	Sk/l	Sk/bal.	Bal.		
KEBUTYL náter K III. 51 151-	-001 000	386,90	386,90		1	
	-005 000	365,40	1.827,00		5	
	-010 000	326,00	3.260,00		10	